



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

105 SEALANT BRUCHABLE

Герметик под кисть

Описание

Быстросохнущий однокомпонентный герметик под кисть HS 105. Применяется в процессе работ в мастерских по кузовному ремонту на обычных, грунтованных и покрытых грунтами и красками поверхностях. После высыхания может покрываться однокомпонентными и двухкомпонентными автомобильными красками. Термостойкость от -25°C до $+75^{\circ}\text{C}$.

Применение:

- для эластичного уплотнения горизонтальных и вертикальных сварочных швов кузовов автомобилей, например: в камере двигателя, основе багажника и вокруг арок колес,
- для получения оригинальной заводской фактуры уплотнения с видимыми полосками кисти,
- для уплотнения больших поверхностей автомобильных прицепов,
- для уплотнения больших резьбовых соединений.

Цвет: Светло-серый.

Производительность: 250-400 г/м²

Внимание!

На практике производительность зависит от следующих факторов: форма объекта, шероховатость основы, метод нанесения и условия работы.

Стойкость:

Химическая стойкость:

- к кислотам: хорошая к соляному раствору: очень хорошая
- к бензину и смазкам: хорошая к воде: очень хорошая

Термическая стойкость: от -25°C до $+75^{\circ}\text{C}$.



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Подготовка:

С металла кузова следует устранить все очаги коррозии. Перед нанесением массы Sealant brushable 105, обрабатываемую поверхность следует осушить, очистить от пыли и обезжирить смывкой Buckler Антисиликон.

Нанесение:

Наносить с помощью жесткой кисти для нанесения клеевых уплотнительных масс или с помощью шпателя.

Количество слоев: 1-2.

Возможность выполнения поправок через ~ 10 минут.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

Во время нанесения масса не стекает.

Сушка:

При температуре +20°C можно покрывать поверхностными лаками приблизительно через 1 час.

Внимание!

На время сушки большое влияние имеет толщина нанесенных кистью слоев.



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.