



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
223730, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

# 210 TECHNIC CLEARCOAT

## Лак бесцветный акриловый HS 2+1

### Описание

Высококачественный двухкомпонентный бесцветный лак, характеризующийся идеальным прозрачным слоем и быстрым получением первоначальной прочности. Легкий в нанесении, с высокой устойчивостью к царапинам. Имеет высокий блеск и быстро обретает конечную стойкость. Характеризуется высокой механической устойчивостью и коротким временем высыхания. Образовывает прочные, готовые слои для полировки за короткое время после затвердевания.

### Пропорции

|                   | По объему | По весу (гр) |
|-------------------|-----------|--------------|
| 210 Лак           | 2         | 100          |
| 810 Отвердитель   | 1         | 47,6         |
| 8002 Растворитель | 5-7 %     | 5-10         |

### Нанесение

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%



|   | Сопло (мм) | Давление (атм) | Расстояние (см) |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Традиционный пистолет с гравитационным питанием       | 1,2-1,4    | 1,8-2,4        | 15              |
| Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием | 1,3-1,5    | 1,8-2,4        | 15              |

| Толщина слоя  | Межслойная выдержка  | Количество слоев | Жизнь смеси  | Вязкость          | VOC     |
|---------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|---------|
| <br>20-30 мкм | <br>5-7 мин при 20°C | <br>2            | <br>0,5 часа | <br>18 сек Din(4) | <br>450 |



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
223730, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

## Сушка

|   |  |  |   |                                       |
|---|--|--|---|---------------------------------------|
| На отлип,<br>при 20 °С<br><br><b>2 часа</b> | Монтажная,<br>при 20 °С<br><br><b>3-4 часа</b> | Выдержка перед<br>ускоренной<br><br><b>15-20 мин</b> | Монтажная,<br>при 60 °С<br><br><b>40-60 мин</b> | Монтажная,<br>ИК<br><br><b>45 мин</b> |
|---|--|--|---|---------------------------------------|

## Примечание

- ✓ Наносить лак только на полностью высушенную поверхность.
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал.
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным.
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами.
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

## Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.