



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
223730, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

## 725 ANTIGRAVI

### Антигравий

#### Описание:

---

Продукт, образующий плотный, эластичный слой с мелкозернистой структурой, стойкий к ударам камней. Защищает покрытие от воздействия бензина, масел, воды и солей. Обладает шумопоглощающими свойствами. Производится на основе синтетических смол и каучуков, не содержит асфальтов и битумов. Может покрываться любыми акриловыми лаками. Продукт предназначен для применения при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов, а так же в строительстве, реставрации, каменных работах.

#### Может использоваться на основаниях:

- полиэфирные шпаклевки Buckler,
- сталь,
- алюминий,
- оцинкованная сталь,
- нержавеющая сталь,
- пластмассы,
- полиэфирные ламинаты,
- акриловые двухкомпонентные грунты,
- эпоксидные грунты,
- реактивные грунты (wash primer).



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
 223730, Минская обл., г. Солигорск,  
 ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
 +375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

## Подготовка поверхности:

Полиэфирные шпатлевки	Провести сухую обработку P120
Сталь	Поверхность обезжирить, произвести сухую обработку P80-P120, обезжирить, нанести грунт мокрый по мокрому, выдержать межслойную сушку.
Алюминий	Поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить, нанести грунт мокрый по мокрому, выдержать межслойную сушку.
Оцинковка	Поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить, нанести грунт мокрый по мокрому, выдержать межслойную сушку.
Нержавейка	Обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить, нанести грунт мокрый по мокрому, выдержать межслойную сушку.
Пластмасса	Поверхность промыть смывкой Antisilicon и матирующим абразивным полотном, снова обезжирить.
Акриловые и эпоксидные грунты	Обезжирить, провести сухую обработку P240-P400 и снова обезжирить.

**При необходимости допускается разведение продукта разбавителем 8002.**

## Способ применения:



### Добавить 8002 до получения приемлемой вязкости

	Сопло, мм	Давление, атм	Расстояние, см
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1.8-2.5	2.5-3.5	15-20
Специальный пистолет для нанесения антигравийного покрытия	4	2.0-3.5	15-20

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев
 80-100 мкм	 10-15 мин	 1-2



ООО «Композиционные материалы и технологии»  
223730, Минская обл., г. Солигорск,  
ул. К. Заслонова, 69А-2  
[info@buckler.by](mailto:info@buckler.by)  
+375 44 789-00-41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

**Сушка до последующего нанесения при 20 °С 1 час.**

## Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.